LINEA PELLE srl
Via del Serpillo, 23
70022 Altamura (BA)
P.IVA: 05982410721

Tel.: 080 3143514
E-mail: info@lineapellesrl.it
Web Site: www.lineapellesrl.it

# PAMPLONA

## SCHEDA TECNICA
## TECHNICAL DATA SHEET

| **CARATTERSISTICHE**<br>**CHARACTERISTICS** | |
|---|---|
| Spessore<br>Thickness | : 1.6/1.8 mm |
| Origine Materia Prima<br>Origin of raw material | : Bovine Esotico selezionato<br>: Exotic selected cowhide |
| Tipo di Concia<br>Tanning | : Al Cromo<br>: Chrome |
| Tintura<br>Dyeing | : Tintura passante<br>: Through dyed |
| Tipo di Rifinizione<br>Finishing | : Fiore ritoccato stampato<br>: Retouched printed grain |

| **ANALISI**<br>**TEST** | **METODO DI PROVA**<br>**TEST METHOD** | **VALORI GARANTITI**<br>**MINIMAL VALUE** | |
|---|---|---|---|
| Solidità del colore allo strofinio a secco<br>Color fastness to rubbing dry | UNI EN ISO 11640 | : 500 cicli<br>: 500 cycles | • 4 Scala Grigi<br>• 4 Greyscale |
| Solidità del colore allo strofinio a umido<br>Color fastness to rubbing wet | UNI EN ISO 11640 | : 250 cicli<br>: 250 cycles | • 3/4 Scala Grigi<br>• 3/4 Greyscale |
| Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino<br>Color fastness to rubbing with alkaline perspiration | UNI EN ISO 11640 | : 80 cicli<br>: 80 cycles | • 3/4 Scala Grigi<br>• 3/4 Greyscale |
| Solidità alla luce<br>Light fastness | UNI EN ISO 105-B02 | : | • 5 Scala dei blu<br>• 5 Bluescale |
| Resistenza allo strappo<br>Tear strength | UNI EN ISO 3777-1 | : | • 20 N |
| Adesione della rifinizione<br>Finish adesion | UNI EN ISO 11644 | : | • 2 N/Cm |
| Determinazione del pH<br>pH determination | UNI EN ISO 4045 | : | pH • 3.2 |
| Resistenza alla Flessione<br>Flexing endurance | UNI EN ISO 5402-1 | : 50000 cicli nessun danno<br>: 50000 Cycles no damage | |
| Resistenza al Fuoco<br>Flammability | UNI EN ISO 1021-1: 2006<br>UNI EN ISO 1021-2: 2006 | : Mancata accensione<br>: Misfire | |