LINEA PELLE srl
Via del Serpillo, 23
70022 Altamura (BA)
P.IVA: 05982410721

Tel.: 080 3143514
E-mail: info@lineapellesrl.it
Web Site: www.lineapellesrl.it

PULL-UP

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

CARATTERSISTICHE *CHARACTERISTICS*	
Spessore *Thickness*	: 1.0/1.2 mm
Origine Materia Prima *Origin of raw material*	: Bovine Europa *: European cowhide*
Tipo di Concia *Tanning*	: Al Cromo *: Chrome*
Tintura Dyeing	: Tintura passante *: Through dyed*
Tipo di Rifinizione Finishing	: Fiore con oli e cere naturali *: Full Grain with natural oils and waxes*

ANALISI *TEST*	**METODO DI PROVA** *TEST METHOD*	**VALORI GARANTITI** *MINIMAL VALUE*	
Solidità del colore allo strofinio a secco *Color fastness to rubbing dry*	UNI EN ISO 11640	: 50 cicli *: 50 cycles*	≥ 4 Scala Grigi *≥ 4 Greyscale*
Solidità del colore allo strofinio a umido *Color fastness to rubbing wet*	UNI EN ISO 11640	: 20 cicli *: 20 cycles*	≥ 3/4 Scala Grigi *≥ 3/4 Greyscale*
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino *Color fastness to rubbing with alkaline perspiration*	UNI EN ISO 11640	: 20 cicli *: 20 cycles*	≥ 3/4 Scala Grigi *≥ 3/4 Greyscale*
Solidità alla luce *Light fastness*	UNI EN ISO 105-B02	:	≥ 3 Scala dei blu *≥ 3 Bluescale*
Resistenza allo strappo *Tear strength*	UNI EN ISO 3777-1	:	≥ 20 N
Adesione della rifinizione Finish adesion	UNI EN ISO 11644	:	-
Determinazione del pH pH determination	UNI EN ISO 4045	:	pH ≥ 3.5
Resistenza alla Flessione *Flexing endurance*	UNI EN ISO 5402-1	: 20000 cicli nessun danno *: 20000 Cycles no damage*	
Resistenza al Fuoco *Flammability*	UNI EN ISO 1021-1: 2006 UNI EN ISO 1021-2: 2006	: Mancata accensione *: Misfire*	